



## MÉLANGES À BÉTON

Norme  
CE 13139

Béton armé pour fondation Linteau Poteau Dalle de compression

### MÉLANGE À BÉTON GRIS 0/16



[48/pal] [45/pal] [cf pages 14-15]

Sable et gravier de rivière mélangés.

### MÉLANGE À BÉTON BLANC 0/16



[45/pal]

Sable et gravier concassé calcaire mélangés pour béton.

### MÉLANGE À BÉTON ALLÉGÉ ET ISOLANT 0/10



[45/pal]

Sable et gravier d'ardoise expansée pour béton de fondation allégé et isolant.



## Avantages

- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Stockage propre
- Conditionnement en sac et big-bag
- Adapté aux chantiers difficiles d'accès
- Fabrication 100% française

## Mode d'utilisation



Ciment Mélange à béton

Verser dans une bétonnière

175 kg de mélange pour béton  
+ 35 kg de ciment

Ajouter  
graduellement dans  
la bétonnière en marche

13 L d'eau

Pour obtenir une  
consistance pâteuse  
et semi-fluide

Mélanger 5 min

100 L  
de béton